

ACRYLIC PIPE

モノマーキヤスト

600mm
 800mm
 1000mm
 1200mm
 2000mm



製品詳細

大径パイプは全て受注生産品です

●規格表

直径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)
600	5・6・7・8・10・12・15・20	1000
800	5・6・7・8・10・12・15・20	
1000	10・12・15・20	1000・2000
1200	10・12・15・20	
2000	10・12・15・20	

肉厚・長さはご相談下さい

●肉厚公差表

肉厚 (mm)	5~6	7~8	10~12	15~20
公差 (mm)	±0.5	±0.8	±1.0	±1.5

●物性表

項目	測定値	※ASTMの試験方法での試験
比重	1.19	
引張強さ	73.5(MPa)	
引張弾性係数	2940(MPa)	
曲げ弾性係数	2940(MPa)	
ロックウェル硬さ	M100	
線膨張係数	7(10 ⁻⁶ cm/cm°C)	
太陽光線の影響	耐える	
弱酸の影響	耐える	
強酸の影響	高濃度酸化性酸のみに侵される	
弱アルカリの影響	非常に耐える	
強アルカリの影響	耐える	
有機溶剤の影響	ケトン・エステル・芳香族と塩素化炭化水素に溶解する	

■このカタログに掲載の仕様などは都合上、予告なく変更される場合がありますのでご了承下さい。

NACKS ナック・ケイ・エス株式会社

- 本社 〒910-3145 福井県福井市串野町20-22
TEL 0776(83)1184 FAX 0776(83)1182
- 東京支店 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町3-68
TEL 048(987)6636 FAX 048(987)0633
- 熊本支店 〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町大字原水5598-3
TEL 096(232)0600 FAX 096(232)2418